

Vælg den rigtige kunstgræstype

Alle kunstgræstyper ligner hinanden på afstand. Det gør de ikke tæt på — og de performer heller ikke ens. Denne guide forklarer de vigtigste parametre, så du kan vælge det produkt der passer til dit formål, dit budget og dit liv.

01

Polhøjde: hvad passer til dit formål

Polhøjde måles i mm og er en af de vigtigste parametre. Kort: høj polhøjde giver et frodigere, mere havemæssigt look — men er sværere at holde oprejst og kræver mere infill.

10–15 mm: Puttinggreen. Skarpt, hurtigt rul — ingen infill. 20–25 mm: Chip & putt-arealer, teestedsgæs. 25–35 mm: Terrasse og patio. Tæt og elegant, ligner naturlig klippet plæne. 35–45 mm: Havegræs, det mest populære segment. Frodig og naturlig — til relaxation, ikke golf. 45–55 mm+: Ultra-realistisk landscaping-look. Kræver god infill-management.

02

Dtex: fibertykkelse i tal

Dtex er et tekstilmål — gram per 10.000 m fiber. Jo højere dtex, jo tykkere og mere robust er den enkelte fiber.

6.000–7.500 dtex: let, blød fiber. Fin til lave trafikarealer og repræsentationsplæner. 7.500–10.000 dtex: standard havekultur. God balance mellem blødhed og holdbarhed. 10.000+ dtex: sport og højtrafik. Meget robust — bruges til sportsflader, hunde og stier. Tip: dtex alene fortæller ikke hele historien — fibertætheden (antal tufter per m²) er mindst lige så vigtig.

03

Monofil vs. fibrilleret fiber

Monofil (massiv rund fiber): robust, slid-resistent, god til sport og puttinggreens. Kan føles lidt hårdere.

Fibrilleret (splitted fiber): blødere og mere naturlig fornemmelse, men lidt mere skrøbelig over tid. Populær til havegræs.

Twistede kombinationsfibre (mono + fibril): bedste af begge verdener — bruges i premium haveprodukter.

04

Materialer: PE, PP og PA

PE (polyethylen): blød, UV-stabil, bruges i over 90% af havegræs. Det bedste valg til udendørs brug. PP (polypropylen): billigere, stivere, ikke UV-stabil. Kun til midlertidigt brug (events, messestande). PA (polyamid/nylon): den mest holdbare fiber. Bruges til sports- og golfplader. Dyrere end PE.

Vores anbefaling til have: altid PE — det holder farven og blødheden i 15+ år.

05

UV-stabilitet og holdbarhed

Se altid efter "UV-stabiliseret" i produktspecifikationen. Det betyder, at farvepigmenterne er blandet ind i fiberen — ikke kun overfladebehandlet.

Brug af Xenon-arc testresultater (ISO 4892-2) som sammenligningsgrundlag: 1.000+ timer = godt, 2.000+ timer = fremragende. Produkter uden dokumenteret UV-test blegner typisk synligt inden for 3–5 år.

06

Farve, naturlighed og thatch

Den grønne farve alene giver et unaturligt look. Gode produkter blander mindst to-tre grønne nuancer — fra lys lime til mørk oliven.

Thatch-lag: brune og beige "døde" fibre blandet i bundlaget imiterer naturlig vissent græs og giver det mest realistiske udtryk. Vores anbefaling: vælg altid et produkt med thatch-lag, hvis naturlighed er vigtigt. Uden thatch ser det hurtigt plastik-agtigt ud.
